



检 验 报 告

报告编号： 2024ZHW0653

样品名称： 永得宝外墙找平腻子粉

委托单位： 江西永得宝建材有限公司

检验类别： 委托检验

江西省建材产品质量监督检验站有限公司



声 明

1. 检验报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制检验报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 检验报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. “送样”检验样品的真实性由送样单位负责；一般情况，委托检验只对来样负责。
7. 本检验站对客户要求保密的财产负有保密义务。

检验检测机构注册地址：江西省南昌市青云谱区何坊西路355号

实验室地址：江西省南昌市青云谱区何坊西路355号

监督电话：0791-85211603

业务电话：0791-85227169

传真：0791-85211603

邮编：330001

E-mail: JXSJCZJZ@163.COM

江西省建材产品质量监督检验站有限公司

检验报告

报告编号: 2024ZHW0653

共2页 第1页

样品名称	永得宝外墙找平腻子粉	商 标	永得宝
委托单位	江西永得宝建材有限公司	经 办 人	万城瑞
样品数量	5kg	母样数量/ 代表数量	/
规格型号	WNZ P薄涂腻子	样品等级	合格品
样品状态	袋装粉料, 均匀无结块	来样编号	/
生产单位	江西永得宝建材有限公司	生产批号	/
工程名称	/	使用部位	/
监理单位	/	见 证 人	/
施工单位	/	生产日期	/
建设单位	/	委托日期	2024年03月15日
受检单位	/	检验类别	委托检验
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》, GB/T 9265-2009《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》, GB/T 1728-2020《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》, GB/T 1733-1993《漆膜耐水性测定法》		
判定依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》		
检验项目	容器中状态, 施工性, 干燥时间(表干), 打磨性, 吸水量, 耐碱性(48h), 耐水性(96h), 粘结强度(标准状态)		
检验结论	经检验, 送检样品委托检验项目符合JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》技术要求。  (检验报告专用章) 签发日期: 2024年04月03日		
备 注	委托方提供配比 粉料: 水=1:0.4(质量比)		

批准:



审核:



主检:







检验报告附表

报告编号：2024ZHW0653

共2页 第2页

序号	检验项目		技术要求	检验结果	单项判定
1	容器中状态		无结块、均匀	无结块、均匀	合格
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	合格
3	干燥时间(表干)(h)		≤5	5h已表干	合格
4	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	合格
5	吸水量(g/10min)		≤2.0	1.40	合格
6	耐碱性(48h)		无异常	无异常	合格
7	耐水性(96h)		无异常	无异常	合格
8	粘结强度	标准状态(MPa)	≥0.60	0.65	合格

以下空白

