



221401281811

检 验 报 告

报告编号：2024ZHW0652

样品名称：永得宝外墙腻子粉

委托单位：江西永得宝建材有限公司

检验类别：委托检验

江西省建材产品质量监督检验站有限公司



声 明

1. 检验报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制检验报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 检验报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. “送样”检验样品的真实性由送样单位负责；一般情况，委托检验只对来样负责。
7. 本检验站对客户要求保密的财产负有保密义务。

检验检测机构注册地址：江西省南昌市青云谱区何坊西路355号

实验室地址：江西省南昌市青云谱区何坊西路355号

监督电话：0791-85211603

业务电话：0791-85227169

传真：0791-85211603

邮编：330001

E-mail: JXSJCZJZ@163.COM

江西省建材产品质量监督检验站有限公司

检验报告

报告编号: 2024ZHW0652

共2页 第1页

样品名称	永得宝外墙腻子粉	商 标	永得宝
委托单位	江西永得宝建材有限公司	经 办 人	万城瑞
样品数量	5kg	母样数量/ 代表数量	/
规格型号	WNZ P薄涂腻子	样品等级	合格品
样品状态	袋装粉料, 均匀无结块	来样编号	/
生产单位	江西永得宝建材有限公司	生产批号	20243160018
工程名称	/	使用部位	/
监理单位	/	见 证 人	/
施工单位	/	生产日期	/
建设单位	/	委托日期	2024年03月15日
受检单位	/	检验类别	委托检验
检验依据	GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》, GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》, JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》, GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》, GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》, GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》, GB/T 9265-2009《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》, GB/T 1733-1993《漆膜耐水性测定法》, GB/T 1728-2020《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》		
判定依据	GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》, JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》		
检验项目	VOC含量, 甲醛含量, 苯系物总和含量, 总铅(Pb)含量, 可溶性重金属含量, 容器中状态, 施工性, 干燥时间(表干), 初期干燥抗裂性(6h), 打磨性, 吸水量, 耐碱性(48h), 耐水性(96h), 粘结强度, 腻子膜柔韧性, 动态抗开裂性		
检验结论	经检验, 送检样品的VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅(Pb)含量及可溶性重金属含量符合GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》技术要求, 其他项目符合JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》技术要求。  签发日期: 2024年04月09日		
备 注	委托方提供配比 粉料: 水=1:0.4(质量比)		

批准:



审核:



主检:







检验报告附表

报告编号：2024ZHW0652

共2页 第2页

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定	
1	VOC含量(g/kg)	≤ 10	2.5	合格	
2	甲醛含量(mg/kg)	≤ 50	6	合格	
3	苯系物总和含量(mg/kg)	≤ 100	未检出	合格	
4	总铅(Pb)含量(mg/kg)	≤ 90	21.3	合格	
5	可溶性重金属含量	汞(Hg)含量(mg/kg)	≤ 60	未检出	合格
		镉(Cd)含量(mg/kg)	≤ 75	未检出	合格
		铬(Cr)含量(mg/kg)	≤ 60	未检出	合格
6	容器中状态	无结块、均匀	无结块、均匀	合格	
7	施工性	刮涂无障碍	刮涂无障碍	合格	
8	干燥时间(表干)(h)	≤ 5	5h已表干	合格	
9	初期干燥抗裂性(6h)	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	合格	
10	打磨性	手工可打磨	手工可打磨	合格	
11	吸水量(g/10min)	≤ 2.0	1.41	合格	
12	耐碱性(48h)	无异常	无异常	合格	
13	耐水性(96h)	无异常	无异常	合格	
14	粘结强度	冻融循环(5次)(MPa)	≥ 0.40	0.52	合格
		标准状态(MPa)	≥ 0.60	0.65	合格
15	腻子膜柔韧性	直径100mm, 无裂纹	直径100mm, 无裂纹	合格	
16	动态抗开裂性	基层裂缝(mm)	$\geq 0.04, < 0.08$	0.06	合格

检出限：1. 苯系物总和含量：9.0mg/kg；2. 可溶性重金属含量：镉含量0.0013mg/kg，铬含量0.0140mg/kg，汞含量0.000094mg/kg。
以下空白。

