



检 验 报 告

报告编号：2024ZHW0655

样品名称：永得宝粉刷石膏

委托单位：江西永得宝建材有限公司

检验类别：委托检验

江西省建材产品质量监督检验站有限公司



声 明

1. 检验报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制检验报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 检验报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. “送样”检验样品的真实性由送样单位负责；一般情况，委托检验只对来样负责。
7. 本检验站对客户要求保密的财产负有保密义务。

检验检测机构注册地址：江西省南昌市青云谱区何坊西路355号

实验室地址：江西省南昌市青云谱区何坊西路355号

监督电话：0791-85211603

业务电话：0791-85227169

传真：0791-85211603

邮编：330001

E-mail: JXSJCZJZ@163.COM

江西省建材产品质量监督检验站有限公司

检验报告

报告编号: 2024ZHW0655

共2页 第1页

样品名称	永得宝粉刷石膏	商 标	永得宝
委托单位	江西永得宝建材有限公司	经 办 人	万城瑞
样品数量	10kg	母样数量/ 代表数量	/
规格型号	HA	样品等级	合格品
样品状态	均匀粉状料, 无结块	来样编号	/
生产单位	江西永得宝建材有限公司	生产批号	/
工程名称	/	使用部位	/
监理单位	/	见 证 人	/
施工单位	/	生产日期	/
建设单位	/	委托日期	2024年03月15日
受检单位	/	检验类别	委托检验
检验依据	GB/T 17669.3-1999《建筑石膏 力学性能的测定》, GB/T 28627-2023《抹灰石膏》, JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》		
判定依据	GB/T 28627-2023《抹灰石膏》		
检验项目	保水率, 抗折强度, 抗压强度, 拉伸粘结强度		
检验结论	经检验, 送检样品委托检验项目符合GB/T 28627-2023《抹灰石膏》技术要求。  (检验报告专用章) 签发日期: 2024年04月08日		
备 注	实测标准扩散度用水量为42%。		

批准:

成文

审核:

李文

主检:

尹水明



检验报告附表



报告编号: 2024ZHW0655

共2页 第2页

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	保水率 (%)	≥ 80	92	合格
2	抗折强度 (MPa)	≥ 2.0	2.5	合格
3	抗压强度 (MPa)	≥ 4.0	4.9	合格
4	拉伸粘结强度 (MPa)	≥ 0.4	0.5	合格

以下空白

